

附件 1: HP550J

	性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	熔融指数	230°C /2.16kg	ISO 1133	3.2	g/10min
	屈服拉伸强度		ISO 527	33	MPa
机械性能	屈服伸长率		ISO 527	11	%
	拉伸模量		ISO 527	1400	
	简支梁缺口冲击强度	23°C	ISO 179	4	kJ/m ²
热性能	维卡温度	10N	ISO 75/B	155	°C